

PRIMAIRES



Stellapox

PRIMAIRES



Washprimer

PRIMAIRES



Primum

| | Epoxy bi-composant | Washprimer mono-composant | Glycérophthalique |
|-------------------------|--|---|---|
| Caractéristiques | <ul style="list-style-type: none"> • PRIMAIRE HAUT DE GAMME • BONNE PROTECTION • EXCELLENTE ACCROCHE DES COUCHES SUIVANTES • PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME PRÉVENTIF OSMOSE • ANTICORROSION | <ul style="list-style-type: none"> • TRÈS BON ACCROCHAGE SUR MÉTAUX FERREUX ET NON FERREUX | <ul style="list-style-type: none"> • PRIMAIRE ANTI-CORROSION TRADITIONNEL • POUR SOUS-COUCHE OU FINITION GLYCÉROPTHALIQUE |
| Destination | <ul style="list-style-type: none"> • Coques • Oeuvres mortes • Carènes • Oeuvres vives • Superstructures • Quilles | <ul style="list-style-type: none"> • Oeuvres mortes | <ul style="list-style-type: none"> • Coques • Oeuvres mortes • Superstructures |
| Support | Acier, composite cvr, aluminium | Pour métaux ferreux ou non, alliages légers convenablement préparés | Pour support ferreux et bois |
| Application | Oeuvres vives : 3 couches Oeuvres mortes : 2 couches • Brosse • Rouleau • Pistolet | 1 couche • Brosse • Rouleau | 1 couche • Brosse • Rouleau • Pistolet |
| Rendement* | 7 m ² /L | 8 m ² /L | 8 m ² /L |
| Diluant | DILUANT M | DILUANT L | DILUANT White Spirit |
| Conditionnement | 1,12L / 2,5L / 20L | 0,75L / 2,5L | 0,75L / 2,5L / 20L |
| Teintes | | | |

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. * Rendements donnés à titre indicatif pour une épaisseur de 50 µ.
Notes : les surfaces à traiter seront au préalable poncées, dégraissées et dépolissées.
Chaque produit ayant ses propres caractéristiques, il est impératif de lire attentivement leur mode d'emploi.